

<b>DARBA APRAKSTS</b> TV-6-1-52	<b>Kontroles objekts</b> Sienas, griesti	<b>Datums 2006-04-20</b>	
	<b>Darba veids</b> Krāsošana (emulsija)	Versija 1	
		Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	<b>ATBILSTĪBA PROJEKTAM</b> <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	<b>IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
2.3.	Krāsa nedrīkst būt sasalusi, sacietējusi, tajā nedrīkst atrasties neīrums un citas nepiederošas vielas.
3.	<b>TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Nedrīkst krāsot virsmas, kuru temperatūra ir zemāka par +5° C.
3.2.	Krāsojamai virsmai jābūt attīrītai no putekļiem, eļļas, tauku traipiem.
3.3.	Nākošo krāsojuma kārtu drīkst uzklāt tikai pēc iepriekšējās nožūšanas.
3.4.	Nedrīkst krāsot paaugstināta karstuma ietekmē.
3.5.	Pēdējo kārtu krāso:
3.5.1.	- sienas vertikālā virzienā;
3.5.2.	- griestus virzienā uz logiem.
4.	<b>DARBU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Darbu pieņemšanu veic pēc pilnīgas krāsas nožūšanas.
4.2.	Nedrīkst būt redzami krāsas notecējumi, plankumi. Skatoties gaismas virzienā, krāsojumam jābūt viendabīgam.